

Produs: DEKO V 8055 VOPSEA LAVABILA PENTRU FISA INCAPERI CU UMIDITATE RIDICATA TEHNICA

Data : 15 februarie 2010

Page 1 of 3 No: 106, rev. 0

DESCRIERE PRODUS

Produs pelicologen fabricat pe baza de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- § Etalare superioara
- § Putere mare de acoperire
- § Grad de alb ridicat
- § Uscare rapida
- § Impiedica formarea si dezvoltarea microorganismelor in incaperile cu umiditate ridicata
- § Permeabilitate ridicata la vaporii de apa, impiedicand formarea condensului in camerele cu umiditate ridicata
- § Aderenta buna la suporturi absorbante
- § Rezistenta la uzura

DOMENII DE UTILIZARE:

In constructii, pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare din beton, zidarie, gips, supuse umezelii (bai, bucatarii, demisoluri si subsoluri)

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fara impuritati	-
Densitate, 20°C	g/cm ³	1,6 ± 0,05	SR EN ISO 2811-1: 2002
Finete frecare, max.	µm	50	SR EN 1524:2002
Viscozitate Brookfield Rot 7, Vit 100, temp. 23±1°C	Pa.s	6,5 - 12,5	SR EN ISO 2555:2003
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	mat, uniform	-
Grad de alb (WI), min.	%	90	SR EN ISO 2814:2006
Putere de acoperire (CR), min.	%	99	SR EN ISO 2814:2006
Timp de uscare (23±2°C), - la suprafata: - pentru reacoperire:	h	½ 3 - 4	-

MOD DE APLICARE

Pregatirea produsului:



membru al grupului Policolor-Orgachim

Produs: DEKO V 8055 VOPSEA LAVABILA PENTRU FISA INCAPERI CU UMIDITATE RIDICATA TEHNICA

Data : 15 februarie 2010

Page 2 of 3 No: 106, rev. 0

- Se conditioneaza la 15 – 30°C
- Inaintre de a deschide ambalajul, acesta se sterge de urmele de grasimi sau alte impuritati, pentru a evita contaminarea continutului
- Se omogenizeaza continutul în vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment.

ATENȚIE : Este interzisa amestecarea produsului cu var, huma sau vopsele pe baza de solventi organici.

Conditii de aplicare:

- temperatura mediu: 12 – 30°C
- umiditate relativa mediu: max. 75 %
- temperatura suport: 12 - 30°C
- umiditate suport: max. 5 %
- temperatura produs: 12 - 30°C

Pregatire suportului si aplicarea:

§ Suprafete interioare noi din zidarie, beton, tencuiala, ipsos:

- Suprafata trebuie sa fie perfect uscata
- Suprafetele de beton care prezinta eflorescenta trebuie curatate cu material textil aspru sau prin periere
- Se curata suprafata de stropii de tencuiala, praf sau alte impuritati
- Suprafetele de gips-carton se curata prin slefuire usoara
- Suportul se impregneaza cu DEKO A 8500 Amorsa perete
- Daca se doreste efectuarea unui tratament antibacterian sau antifungic, suportul se impregneaza cu DEKO A 8505 Amorsa perete pentru incaperi cu umiditate ridicata
- Se aplica produsul DEKO V 8055 VOPSEA LAVABILA PENTRU INCAPERI CU UMIDITATE RIDICATA in 2 straturi, utilizand rola sau pensula. Pentru primul strat, produsul se dilueaza cu apa in proportie de 10 – 15%, iar pentru al doilea, produsul se poate aplica nediluat sau diluat cu apa in proportie de max. 10%.
- Timpul recomandat pentru reacoperire este de 3 - 4 ore la 20°C.

§ Suprafete interioare - zidarie, beton, tencuiala, ipsos - vopsite in prealabil:

- Pentru suprafete vopsite in prealabil cu produse similare (pe baza de polivinil acetat, rasina acrilica, acrilostirenica, latex), pregatirea suprafetei consta in:
- indepartarea portiunilor neaderente
 - indepartarea prafului si a impuritatilor
 - efectuarea operatiilor de reparatii (daca este cazul)
 - indepartarea eventualelor depozite de fungi de pe suprafata de acoperit si tratarea suportul cu DEKO S 8505 Solutie pentru incaperi cu umiditate ridicata
 - impregnarea suportului neacoperit cu DEKO A 8500 AMORSA perete sau DEKO A 8505 Amorsa perete pentru incaperi cu umiditate ridicata (la nevoie)
 - in cazul suprafetelor vopsite cu huma sau var, indepartarea completa a stratului vechi si impregnarea suportului cu DEKO A 8500 AMORSA perete sau DEKO A 8505 Amorsa perete pentru incaperi cu umiditate ridicata (la nevoie)



membru al grupului Policolor-Orgachim

Produs: DEKO V 8055 VOPSEA LAVABILA PENTRU FISA INCAPERI CU UMIDITATE RIDICATA TEHNICA

Data : 15 februarie 2010

Page 3 of 3 No: 106, rev. 0

- dupa aplicarea stratului de amorsa, aplicarea vopselei se face la fel ca in cazul suprafetelor noi

Eficienta produsului este maxima daca se utilizeaza sistemul complet de tratament pentru incaperi cu umiditate ridicata.

CONSUMURI SPECIFICE:

- 5,5 – 6,5 m²/kg/strat – in functie de porozitatea si textura suportului.
- Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii variaza si trebuie luate in considerare suplimentar. Aceste pierderi depind de metoda de aplicare, forma, dimensiunea si natura suprafetei.

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare:

- ambalaj din polipropilena: 40 kg

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii la temperaturi cuprinse intre 5 – 30°C

Termen de valabilitate:

18 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SSM SI SU:

Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv.

Produsul face parte din categoria produselor ecologice.

S2 - A nu se lasa la indemana copiilor

S46 – In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta

COV limita UE g/l:cat A/a 75(2007)/30(2010)

COV Produs, max.g/l: 25



membru al grupului Policolor-Orgachim