

**DESCRIERE PRODUS**

Email alchidic lucios pe baza de rasina alchidica grasa, pigmenti, aditivi, solventi organici ecologici.

**CARACTERISTICI PRINCIPALE:**

- Produs fara plumb
- Putere mare de acoperire
- Luciu ridicat
- Uscare rapida
- Aderenta buna pe suprafetele din lemn, beton sau metal
- Rezistenta foarte buna la uzura

**DOMENII DE UTILIZARE:**

Destinatie:

- pentru interiorul si exteriorul constructiilor.

Support:

- lemn, metal, zidarie.

**CARACTERISTICI TEHNICE:**

**2.1. Specificatii de livrare**

| Parametru  | UM                | Valoare                                  |               | Metoda de analiză          |
|--|-------------------|--|---------------|----------------------------|
|  |                   | Email alb                                | Email colorat |                            |
| <b>A. Produs lichid</b>                            |                   |  |               |                            |
| Aspect   | -                 | lichid omogen, tixotrop, fara impuritati |               | vizual                     |
| Densitate, 20°C                                    | g/cm <sup>3</sup> | 0.95 – 1.15g/cm <sup>3</sup>             |               | SR EN ISO 2811-1:2002      |
| Timp de scurgere, Ø6,23°C                          | Sec.              | 65-90                                    |               | SR EN ISO 2431:1997+A/2003 |
| Grad de frecare,max.                               | μ                 | 20                                       |               | SR EN ISO 1524:2002        |
| <b>B. Pelicula</b>                                 |                   |  |               |                            |
| Aspect pelicula (uda)                              | -                 | Uniform, omogen, fara incluziuni straine |               | vizual                     |
| Timp de uscare (pelicula,max.20-30μ) - temp.23±2°C |                   | C-16 ore                                 |               | ST 898/2005                |
| Culoare (ud pe ud)                                 | -                 | Cf. etalon                               |               | Vizual                     |

**2.2. Caracteristici de tip**

| Parametru              | UM | Valoare   |               | Metoda de analiză |
|------------------------|----|-----------|---------------|-------------------|
|                        |    | Email alb | Email colorat |                   |
| Aderenta, grila la 2mm |    | 1         |               | SR ISO 2409:1994  |



|   |    |   |                       |
|---|----|---|-----------------------|
| Elasticitate,min  | mm | 6   | SR EN ISO 1520:2002   |
| Flexibilitate,max.<br>- dorn cilindric  | mm | 2   | SR EN ISO 1519:2003   |
| Rezistenta la lovire,min.   | cm | 80  | SR EN ISO 6272:1995   |
| Rezistenta la ulei mineral<br>- timp imersie 24 ore<br>- timp revenire 2 ore  |    | Buna (fara basicare,<br>inmuiere,pierdere aderenta) | SR EN ISO 2812/2:1996 |
| Luciu 60 <sup>0</sup> C, min.(trasator 120<br>microni,pelucula aplicata pe sticla ts<br>livrare dupa 72 ore de la aplicare) | -  | 85  | SR EN ISO 2813:2003   |

## MOD DE APLICARE

### Pregatirea suportului si aplicarea:

Pregatirea produsului pentru utilizare:

- Se conditioneaza la 15 - 30°C
- Se omogenizeaza produsul

Pregatirea suportului si aplicarea:

§ Lemn, metal, zidarie–suprafete noi negrinduite:

- Se curata suprafata de grasimi si alte impuritati
- Se slefuieste suprafata cu hârtie abraziva
- Se indeparteaza praful
- Se aplica un strat de DEKO G 5047 (pentru lemn si zidarie), DEKO G 5008 (pentru metal)
- Dupa uscare, grundul se slefuieste usor pentru a mari aderenta emailului;
- Se aplica emailul in 2 straturi;

§ Lemn, metal, zidarie –suprafete vopsite in prealabil:

- Se indeparteaza vopseaua sau lacul vechi neaderent
- Se remediaza fisurile si alte imperfectiuni ale suprafetei folosind chit pentru reparatii sau alte produse similare
- Daca acoperirea veche este in conditii bune, suprafata de vopsit se slefuieste pentru marirea rugozitatii
- Zonele remediate se vor lasa sa se usuce, apoi se vor curata de praf sau murdarie
- Se aplica emailul in 2 straturi
- Daca se doreste indepartarea totala a stratului vechi de vopsea sau lac se indeparteaza folosind un decapant
- Curatare echipament de aplicare: spalare cu DEKO D5095, inainte si dupa utilizare.

Metode de aplicare: pensula, rola, pulverizare cu aer.

### CONSUMURI SPECIFICE:

DEKO E 5074 RAL : acopera 6-8 m<sup>2</sup>/ kg/strat

Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii produsului trebuie luate in calcul separat.

### AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

#### Ambalare:



Galeti de metal: 20 kg

**Depozitare:**

- In spatii uscate, aerisite, ferite de surse de foc, radiatii solare si intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C..

**Termen de valabilitate:**

**24 luni**, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

**MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:**

Se interzice:

- utilizarea echipamentelor electrice si unelte neconforme normelor in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie
- prezenta surselor de foc deschis (scantei, flacari, fumat)
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele
- inhalarea prelungita a vaporilor de produs
- ingerarea produsului

Stingere incendii: CO<sub>2</sub>, spuma chimica, nisip.

Apa se utilizeaza numai pentru protectie si racire.

Punct de inflamabilitate: peste 28°C.

**FRAZE DE RISC:**

R10: Inflamabil.

R 65: Nociv:poate provoca afectiuni pulmonare in caz de inghitire.

**FRAZE DE SECURITAE:**

S 2: A nu se lasa la indemana copiilor

S23: A nu se inspira gazul, vaporii/aerosolii

S 46: In caz de inghitire a se consulta imediat medical si a i se arata ambalajul sau eticheta

S 62: In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.

COV limita UE g/l: cat A/d 400(2007)/300(2010)

COV Produs, max g/l: 400